

Cliente:

Processo: PRÉ - ALVEJAMENTO

Peso Material:

Relação de Banho:

Volume do Banho:

Máquina:

Corante

1	
2	
3	

Observações:

- A- Adição direta
- B- Dosar em 5 minutos
- C- Adição direta

Produtos Auxiliares

A - 1,0 g/l VELOPAN CAB

0,5 g/l VELOQUEST CMF

1,7 g/l PERÓXIDO

B- 2,5 g/l SODA

C- 0,4 g/l ÁCIDO ACÉTICO

