

Cliente:

Peso Material:

Relação de Banho:

Volume do Banho:

Máquina:

Processo: TINGIMENTO PARA CORANTES MOLÉCULAS MÉDIA EM CORES MÉDIAS

Corante

1	
2	
3	

Observações:

A- Adição direta

B- Dosar em 10 minutos

C- Dosar em 15 minutos PH: 5,0 - 5,5

D- Adição direta

E- Adição direta

Produtos Auxiliares

A- 1,0 g/l VELOPAN CAB	C- 1,5 g/l ÁCIDO ACÉTICO
2,0 % VELOGEN PAF	
2,0 % SULFATO DE AMONIO	D- 2,0% VELOFIX FTP
0,3 g/l BARRILHA	
0,8 g/l BICARBONATO DE SODIO	E- 0,8 g/l ÁCIDO ACÉTICO
B- x % CORANTE	

